

FSP-NR > Produit no-roll allégé

Référence	Application	Viscosité / poises	Indice thixo	Densité (± 0,05)	Temps de Gel / min (sur masse de 130gr, à 20°C, 2% P MEC 50)	Commentaires
FSP-NR 1556	Projection	2300-2800	≥ 5	0,9	15-30	Masse allégée pour projection simultanée sans ébullage Polymérisation rapide, retrait et exotherme limités Productivité accrue

Pour un complément d'information merci de visiter nos pages Produits et Applications :

euromere.com



Pour télécharger ce pdf : Fichier > Enregistrer sous