

FSP[®] NR Non Roll

Produit no-roll allégé

Référence	Application	Viscosité / poises	Indice thixo	Densité (± 0,05)	Temps de gel/min (sur masse de 130 gr, à 20°C, 2% P MEC 50)	Commentaires
FSP-NR 1556	Projection	2300 – 28000	≥ 5	0,9	15 – 30	Masse allégée pour projection simultanée sans ébullage. Polymérisation rapide, retrait et exotherme limités. Productivité accrue.