

## FSP® SC Spray Coring

Matériau d'âme projetable, top coat épais et allégé

Référence	Application	Viscosité / poises	Indice thixo	Densité (± 0,05)	Temps de gel/min (sur masse de 130 gr, à 20°C, 2% P MEC 50)	Commentaires
FSP-SC 1527	Projection	550 – 700	≥ 5	0,7	15 – 20	Application en construction sandwich, en remplacement de fibre de verre, feutre, mousse, et autres produits d'âme. Propriétés mécaniques élevées, grande rigidité, sans reprise d'eau. Gains de temps importants, pas d'ébullage, application jusqu'à 5mm en vertical sans coulure. Amélioration de l'aspect de surface (faible exotherme, retrait limité, réduction du marquage). Faible teneur en styrène.